REJUNTADO CERÁMICO



Tector® JUNTA UNIVERSAL

Mortero para rejuntado Junta Universal

Pág. 30

CG2 W Ar

Consejos:

- Antes de su utilización revisar que las juntas entre baldosas estén secas y limpias
- Para superficies porosas o rugosas es recomendable utilizar un tapaporos temporal
- Aplicar entre 24 y 48 horas después de colocar la cerámica
- No utilizar en rejuntados antiácidos
- Sólo añadir agua
- Indicado para el relleno de baldosas cerámicas de 2 a 16 mm tanto en interior como en exterior
- Debe respetarse el agua de amasado indicado ya que el exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final



Foto cortesía de Colorker



Ventajas:

- Alta gama de colores
- Deformable. Apto para suelo radiante
- Alta resistencia al desgaste
- Para interiores y exteriores

Recomendaciones:

Para un alicatado perfecto:

Gama Tector® **COLA**

Adhesivos cementosos




Garantía LAFARGE:
Lafarge es una empresa que siempre ha apostado por la Investigación e Innovación y muy consciente de su responsabilidad con el Medio Ambiente y del importante papel que podemos desarrollar en la conservación arquitectónica, realizamos estrictos controles de Calidad a todos nuestros morteros de cal.









FICHA PRODUCTO



Tector®
JUNTA UNIVERSAL

Mortero de rejuntado para baldosas cerámicas

CG2 W Ar según UNE-EN-13.888

Descripción:

- Mortero coloreado a base de cemento blanco, áridos, resinas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos

Aplicación:

- Indicado para rellenar juntas de baldosas cerámicas de 2 a 16 mm de anchura en pavimentos de revestimientos cerámicos interiores y exteriores

Datos técnicos:

Granulometría	< 0,3 mm
Densidad aparente en polvo	1.000 Kg./m^3
Densidad aparente en pasta	1.500 Kg./m^3
Densidad aparente endurecido	1.400 Kg./m^3
Agua de amasado	31%
Alta resistencia a la abrasión	< 1.000 mm^3
Resistencia a la flexión en seco	≥ 2,5 N/mm^2
Resistencia a la flexión en ciclos de hielo-deshielo	≥ 2,5 N/mm^2
Resistencia a la compresión en seco	≥ 15 N/mm^2
Resistencia a la compresión en ciclos de hielo-deshielo	≥ 15 N/mm^2
Absorción de agua tras 30 minutos	< 2 gramos
Absorción de agua tras 4 horas	< 5 gramos
Duración de la mezcla	< 2 horas
Retracción	< 3 mm/m







Recomendaciones:

- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad
- Para superficies rugosas o porosas se recomienda aplicar un tapaporos temporal antes de empezar el rejuntado
- Si después de limpiar la superficie permanece sucia debido a un procedimiento incorrecto de aplicación, se puede probar limpiar con un limpiador ácido una vez transcurridos al menos 15 días
- No utilizar en rejuntados antiácidos
- En días calurosos se debe humedecer los flancos de las juntas con agua limpia para asegurar la correcta hidratación del Tector® Junta Universal





Disponible en:


4 x 5 Kg.


10 Kg.

Garantía LAFARGE:
El mortero Tector® Junta Universal se fabrica bajo un estricto control de calidad.

CG2 W Ar

UNE-EN-13.888






Modo de empleo:

1: Las juntas entre las baldosas deben estar limpias y secas para que no se dificulte la adherencia. Esperar entre 24 y 48 horas desde la realización del soporte

2: Si las baldosas contienen microporosidades se debe hacer un tratamiento preliminar con tapaporos temporal que proteja las piezas evitando posibles coloraciones y facilitando la limpieza posterior

3: Amasar el contenido de la bolsa de 5 Kg. con aprox. 1,5 litros de agua hasta conseguir una mezcla homogénea

4: Se puede aumentar la dosis de agua para tener un mortero mas fluido, pero una vez extendida la mezcla en las juntas ha de espolvorearse polvo encima para absorber el exceso de agua

5: Rellenar las juntas comprimiendo la pasta con espátula o regleta de goma

6: Esperar hasta que la pasta deje de estar plástica (la pasta se vuelve opaca, deja de estar brillante) y limpiar